

La barbotine est coulée dans des moules en plâtre. Elle sèche à l'intérieur des moules pendant un certain temps.



L'eau contenue dans le mélange est égouttée par des orifices comme ceux-ci



Les pièces sont ensuite démoulées avec précaution car elles sont encore très fragiles



Voilà quelque uns de ces objets en attente de cuisson

